



VOCE DI CAPITOLATO WELL: RESTAURO E RINFORZO STRUTTURALE n.16

ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO AD ALTISSIMA RESISTENZA E BASSO SPESSORE

INDICE SINTETICO DELLE LAVORAZIONI

A) Preparazione del supporto

B) Applicazione della malta

PRODOTTI	DESCRIZIONE
WELL REP FLOOR	Finitura di riparazione monocomponente a presa rapida ed elevata stabilità volumetrica. Adatta per la riparazione e finitura di pavimenti industriali

VOCI DI CAPITOLATO

A) Preparazione del supporto

Il supporto deve essere sano e pulito, scarificato (asperità 1,5 mm) e strutturalmente idoneo per la successiva riparazione e finitura. Prima dell'applicazione i supporti devono essere saturati con acqua, eliminando eventuali eccessi o ristagni. La resistenza a trazione del supporto deve essere superiore o uguale a 1,5 MPa, corrispondente ad una resistenza caratteristica di circa 25 MPa.

B) Applicazione della malta

Per la preparazione utilizzare un miscelatore ad asse verticale, avendo cura di continuare la miscelazione fino a che l'impasto risulti perfettamente omogeneo. Tempo di miscelazione: 7/8 minuti circa. Acqua necessaria circa 11 - 13% (3 - 3,25 kg per sacco da 25 kg). Con alte temperature miscelare il prodotto in locali o ambienti ombreggiati. Stendere il prodotto sul supporto utilizzando staggia manuale o vibrante se necessario. Finitura con lisciatura manuale o elicottero.



Caratteristiche tecniche della malta:

CARATTERISTICA	VALORE
Resistenza a compressione (a 5 ore)	15 N/mm ²
Resistenza a compressione (a 24 ore)	40 N/mm ²
Resistenza a compressione (a 28 gg)	70 N/mm ²
Resistenza a flessotrazione (a 28 gg)	10 N/mm ²
Modulo elastico statico	34 GPa
Adesione al supporto (a 28 gg)	> 2 N/mm ²
Tempo inizio presa (a 20°C)	80 min.
Tempo fine presa (a 20°C)	90 min.

Così come [WELL REP FLOOR](#) della divisione **WELL** di **Abralux Colori Beghè srl**.

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.iridron.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - well@abralux.it