



WELL REP RASANTE

MALTA RASANTE PROTETTIVA PER CALCESTRUZZO CON NANOTECNOLOGIE ANTICORROSIONE ICM

CE approved – EN 1504-3 Classe R3

DESCRIZIONE

WELL REP RASANTE è un prodotto premiscelato in polvere a base cementizia contenente inerti di granulometria max 0,7 e speciali polimeri, per la realizzazione di rasature a bassi spessori. Miscelato con acqua da luogo ad una malta antiritiro perfettamente lavorabile a cazzuola o con normali attrezzature per l'applicazione degli intonaci. Il materiale indurito crea una rasatura di altissima durabilità, impermeabilità all'acqua, buona permeabilità al vapore acqueo, elevate resistenze fisico meccaniche e un modulo elastico contenuto. Contiene nanotecnologie inibitrici della corrosione ICM.

VANTAGGI

- Altissima adesione al substrato, anche su supporti lisci e di difficile aggrappo.
- Ottima adesione e facile stesura su superfici verticali, intradossi di travi, solette e mensole.
- Applicabile a spessori variabili da 1 a 4 mm.
- Buona resistenza meccanica.
- Massima durabilità alla carbonatazione ed alla aggressione di piogge acide.
- Non richiede bagnatura né protezione antievaporante, anche se applicata a spessori sottili in climi caldi.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Rasature e ripristini millimetrici su calcestruzzi ammalorati.
- Rasature strutturali sia su calcestruzzo che su murature.
- Rasature di cls o intonaci a vista prima dell'applicazione di rivestimenti protettivi WELL.

METODO D'USO

- Prima dell'applicazione rimuovere le parti danneggiate, pulire le parti friabili ed eventuali fessurazioni tramite spazzolatura manuale, idropulizia o sabbiatura. Se è necessario una riparazione a forte spessore del calcestruzzo, utilizzare un prodotto idoneo della linea WELL tipo WELL REP THIXO. In questo caso non è richiesta alcuna ulteriore preparazione del supporto.
- Applicare su supporti umidi senza acqua stagnante.
- Preparare l'impasto immettendo circa 6 litri d'acqua per ogni sacco da 25 kg. Miscelare con adatta frusta per almeno 3 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per 1 minuto e rimescolare per 30 secondi.

- Nel caso di superfici di difficile aggrappo applicare un primo strato di impasto sufficientemente fluido con spazzola rigida. Preparare quantità di impasto utilizzabili in circa 40 minuti. Applicare il prodotto con cazzuola o spatola in spessore non superiore a 3 mm, fratazzare con spugna e finire al civile.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°

Resistenza a compressione dopo 28 giorni	30 MPa
Resistenza a flessione dopo 28 giorni	8 MPa
Modulo elastico dopo 28 giorni	12 GPa
Adesione al cls	> 1,5 / 2 MPa

CONSUMO

In base al supporto: da 2,5 a 5 kg/m²

COLORAZIONI DISPONIBILI

Grigio cemento

CONFEZIONI

Cod. **WLREPRAS.25** – **WELL REP RASANTE**
sacchi da 25 kg