



WELL RISAN FINITURA K

FINITURA TRASPIRANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI INTERNI ED ESTERNI

CE approved – UNI EN 998-1

DESCRIZIONE

WELL RISAN FINITURA K è un premiscelato in polvere formulato con calci e leganti idraulici, sabbie selezionate, microsfele ceramiche, speciali polimeri ed additivi in polvere. La sua composizione assicura facili applicazioni e tempi di finitura veloci.

Miscelato con acqua da luogo ad una rasatura estetica con ottime proprietà di permeabilità al vapore e di impermeabilità all'acqua.

VANTAGGI

- Monocomponente, di facile applicazione sia a cazzuola che a spruzzo.
- Alta permeabilità al vapore.
- Ottima protezione contro la penetrazione di acque piovane. Veloce indurimento dovuto ai leganti idraulici ma facile applicazione con ampi tempi di lavorabilità dovuta alla presenza di calci idrauliche.
- Maggiori resistenze rispetto ai prodotti a base di sola calce.
- Ottima adesione grazie alla presenza di speciali polimeri.
- Grazie alla presenza di microsfele ceramiche cave minimizza i fenomeni di condensa superficiale.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Per la rasatura di intonaci interni o esterni.
- Per la regolarizzazione di superfici con diverse granulometrie.
- Come finitura in sistemi di risanamento.

METODO D'USO

- Mescolare il prodotto con trapano a frusta a bassa velocità (400/600 giri/minuto).
- Introdurre nell'apposito miscelatore l'acqua necessaria (circa 6 litri ogni 25 kg di **WELL RISAN FINITURA K**). Aggiungere la polvere e mescolare con la frusta. Lasciar riposare 5 minuti e rimpastare per altri 1-2 minuti immettendo acqua fino ad ottenere la consistenza utile.
- Non applicare a temperature inferiori ai 5°C.
- Applicare a mano o a spruzzo. Spessore utile 0,3/0,5 cm.
- Assicurarsi che l'applicazione del primo strato sia aderente al supporto schiacciandola contro lo stesso.
- La finitura può avvenire normalmente dopo 2-3 ore utilizzando un frattazzo di spugna. Inumidire prima il supporto.

- **WELL RISAN FINITURA K** può essere verniciato con pitture traspiranti. In questo caso attendere almeno 1 settimana di stagionatura. Quando **WELL RISAN FINITURA K** viene applicato come rivestimento finale sull'intonaco deumidificante macroporoso **WELL RISAN INTONACO WL** o su intonaco preparato con **WELL RISAN ADDITIVO**; attendere almeno 9 giorni di stagionatura.
- Quando viene applicato su intonaci tradizionali verificare che il supporto sia sano, pulito e privo di sostanze dannose, rimuovendo le parti ammalorate con sabbiatura, pallinatura etc. Proteggere **WELL RISAN FINITURA K** dalla pioggia per almeno 1 giorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità di impasto	1.500 kg/m ³
Dimensioni inerti	0,7 mm
Tempo di lavorabilità (20°C)	> 60 min
Tempo di inizio presa (20°C)	> 4 h
Temperatura min. di applicazione	> 5°C
Permeabilità al vapore	< 11 μ
Conduttività termica	0,40 W/mK
Aria inglobata	25%
Resistenza a compressione dopo 28 gg	4 MPa
Resistenza a flessione dopo 28 gg	2 MPa
Modulo elastico	4 GPa

COLORAZIONI DISPONIBILI

Nocciola chiaro

CONSUMO

Consumo medio : 2,5 kg/m²

CONFEZIONI

Cod. **WLRSFINK.25** – **WELL RISAN FINITURA K** - sacco da 25 kg